



## АО «Ивановский техуглерод и резина»

153534, РФ, Ивановская обл., Ивановский р-н, 0,6 км  
Юго-Западнее села Михалево; [http: www.tuir.ru](http://www.tuir.ru) ;

### ПАСПОРТ № 50 Углерод технический П514 негранулированный ГОСТ 7885-86 с изм. №1,2,3,4

Дата выпуска 05.06.2020 Номер партии 50  
Масса нетто 750

Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Результат испытания
1. Йодное число, г/кг	43±4	40
2. Абсорбция дибутилфталата, см <sup>3</sup> /100г	101±4	99
3. pH водной суспензии	6 – 8	7,9
4. Массовая доля потерь при нагревании при 105 °С, %, не более	0,9	0,26
5. Зольность, %, не более	0,45	0,11
6. Массовая доля остатка, %, не более, после просева через сито с сеткой:		
0045	0,08	0,02
05	0,001	0,0002
014	0,02	0,003

Изготовитель гарантирует соответствие технического углерода требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения правил транспортирования и хранения.  
Срок годности технического углерода - 12 месяцев со дня изготовления.

Анализ произвел Ивановский техуглерод и резина  
Начальник ОТК (ЦЭЛ) Ивановский техуглерод и резина