Технические характеристики

№ пп	Показатели качества	Нормируемые значения показателей качества различных марок сухих смесей МастерБетон									
		строительных		ремонтных				торкретных		с фиброй	
		МастерБетон С60	МастерБетон С100	МастерБетон П60 поверхностная	МастерБетон П100 поверхностная	МастерБетон И60 инъекционная	МастерБетон И100 инъекционная	МастерБетон Т60	МастерБетон Т100	МастерБетон Ф100	МастерБетон Ф120
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Смесей в сухом состоянии										
1	Цвет	светло-серый									
2	Влажность, %, не более	0,2									
3	Наибольшая крупность зерен заполнителя*), мм	5,00	5,00	2,50	2,50	1,25	1,25	5,00	5,00	0,63	0,63
	Смесей, готовых к применению										
4	Марка по осадке конуса	П5	П5	П2	П2	П5	П5	П2	П2	П5	П5
5	Осадка стандартного конуса, см	22-24	22-24	5-9	5-9	26-29	26-29	5-9	5-9	26-29	26-29
6	Расплыв стандартного конуса, см	-	-	-	-	65-70	65-70	-	-	65-70	65-70
	Затвердевшего бетона										
7	Класс по прочности на сжатие, МПа, не менее	B60	B100	B60	B100	B60	B100	B60	B100	B100	B120
8	Прочность на сжатие в возрасте: - 3 суток, МПа, не менее	34,2	57,0	34,2	57,0	34,2	57,0	34,2	57,0	70,0	80,0
9	- 28 суток, МПа, не менее	68,4	114,0	68,4	114,0	68,4	114,0	68,4	114,0	114,0	136,8
10	Класс по прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее	$B_{tb}6$	$B_{tb}8$	$B_{tb}6$	$B_{tb}8$	$B_{tb}6$	$B_{tb}8$	$B_{tb}6$	$B_{tb}8$	$B_{tb}10$	$B_{tb}15$
11	Прочность на растяжение при изгибе в возрасте: - 3 суток, МПа, не менее	3,4	4,6	3,4	4,6	3,4	4,6	3,4	4,6	8,0	12,0
12	- 28 суток, МПа, не менее	6,8	9,2	6,8	9,2	6,8	9,2	6,8	9,2	11,4	17,1
13	Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2