



АО «Ивановский техуглерод и резина»

153534, РФ, Ивановская обл., Ивановский р-н, 0,6 км
Юго-Западнее села Михалево, www.tuir.ru

ПАСПОРТ № 117

Углерод технический П-803 негранулированный
ГОСТ 7885-86, с изм. №1,2,3,4

Дата выпуска 14.04.2020
Номер партии 117
Вес нетто 5650

Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Результат испытания
1. Удельная условная поверхность, м ² /г	14-18	15
2. Абсорбция дибутилфталата, см ³ /100г	86-100	88
3. pH водной суспензии	7,5-9,5	8,2
4. Массовая доля потерь при 105 °С, % не более	0,5	0,11
5. Зольность, % не более	0,2	0,11
6. Массовая доля остатка, не более, после просева через сито с сеткой:		
0045	0,08	0,02
05	0,001	0,0003
014	0,01	0,004

Изготовитель гарантирует соответствие технического углерода требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения правил транспортирования и хранения.

Срок годности технического углерода - 12 месяцев со дня изготовления.

Анализ произвел

Начальник ОТК (ЦЗЛ)

