



АО «Ивановский техуглерод и резина»

153534, РФ, Ивановская обл., Ивановский р-н, 0,6 км
Юго-Западнее села Михалево, www.tuir.ru

ПАСПОРТ № 16

Углерод технический П-701 негранулированный
ГОСТ 7885-86

Дата выпуска

24.04.2020

Номер партии

76

Вес нетто

900

Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Результат испытания
1. Удельная условная поверхность, м ² /г	33 - 39	35
2. Абсорбция дибутилфталата, см ³ /100г	60 - 70	68
3. pH водной суспензии	9 - 11	9,8
4. Массовая доля потерь при 105 °С, % не более	0,35	0,14
5. Зольность, % не более	0,48	0,22
6. Массовая доля остатка после просева через сито с сеткой, % не более:		
0045	0,08	0,003
05	0,001	0,0003
014	0,01	0,003

Изготовитель гарантирует соответствие технического углерода требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения правил транспортирования и хранения.

Срок годности технического углерода - 12 месяцев со дня изготовления.

Анализ произвел

Начальник ОТК (ЦЗЛ)

