



АО «Ивановский техуглерод и резина»

153534, РФ, Ивановская обл., Ивановский р-н, 0,6 км
Юго-Западнее села Михалево, www.tuir.ru

ПАСПОРТ № 142

Углерод технический П-803 негранулированный
ТУ 2166-003-00149682-2004

Дата выпуска 29.05.2020
Номер партии 142
Вес нетто 11700

Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Результат испытания
1. Удельная условная поверхность, м ² /г	14-18	<u>18</u>
2. Абсорбция дибутилфталата, см ³ /100г	70-86	<u>72</u>
3. pH водной суспензии	9,5-11,0	<u>9,8</u>
4. Массовая доля потерь при 105 °С, % не более	1,0	<u>0,28</u>
5. Зольность, % не более	1,2	<u>0,2</u>
6. Массовая доля остатка, не более, после просева через сито с сеткой:		
0045	0,01	<u>0,01</u>
05	0,002	<u>0,002</u>

Изготовитель гарантирует соответствие технического углерода требованиям настоящего стандарта при условии соблюдения правил транспортирования и хранения.
Срок годности технического углерода - 12 месяцев со дня изготовления.

Анализ произвел Селиванова

Начальник ОТК (ЦЗЛ) Селиванова

